



Ultrabond Eco 375

Вододисперсионный
клей с сильным
начальным схватыванием,
увеличенным открытым
временем, применяется
для виниловых покрытий



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Приклеивания напольных покрытий внутри помещений.

Некоторые примеры использования

Ultrabond Eco 375 применяется для приклеивания напольных покрытий внутри помещений:

- гомогенных и гетерогенных виниловых напольных покрытий в рулонах и плитках;
- ПВХ и полугибких виниловых плит;
- все типы ковровых покрытий с различными основами: латексная, ПВХ и полиуретана.
- на все виды впитывающих влагостойких оснований, обычно используемые в строительстве.

НА

все виды впитывающих влагостойких оснований, обычно используемые в строительстве.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ultrabond Eco 375 – вододисперсионный клей на основе синтетических полимеров без содержания растворителей. Представляет собой готовую к использованию пасту, которую легко наносить шпателем, применяется для приклеивания всех видов напольных покрытий из ПВХ. Преимущества **Ultrabond Eco 375** в том, что его

крайне легко наносить, а также обладает очень сильным начальным схватыванием, что позволяет избежать эластичной деформации укладываемого материала.

После затвердения **Ultrabond Eco 375** образуется твердая эластичная пленка, которая гарантирует отличное сцепление со всеми типами оснований. Его также можно применять для полов с большими пешеходными нагрузками, нагрузками от перемещений инвалидных колясок и для теплых полов.

Ultrabond Eco 375 не горюч. Клей не несет вреда здоровью, как для тех, кто использует продукт так и для тех, кто находится в месте его использования.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Производите укладку покрытий при рекомендованной температуре от +15°C до +35°C.
- Не укладывайте полы на основания, не защищенные от капиллярного поднятия влаги (пористые основания без пароизоляции, влажные стены и т.д.).
- В местах, где присутствует вода (кухни-столовые, душевые комнаты, балконы, открытые веранды и т.д.), применяйте клеи **Adesilex G19** или **Adesilex G20**.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка основания

Основание должно быть ровным, сухим, впитывающим, устойчивым к сжатию и растяжению, без следов пыли, отслоившихся частиц, трещин, сколов, краски, воска, масел, ржавчины и остатков гипса, а также материалов, которые могут препятствовать склеиванию.

В любом случае необходимо придерживаться местных норм и стандартов, принятые в каждой стране. В качестве общей рекомендации уровень влажности должен быть следующим: не более 2,5-3% для цементных оснований и максимум 0,5% для гипсовых и ангидритных оснований. Также важно убедиться, что основание не подвержено капиллярному поднятию влаги. Плавающие стяжки, уложенные на облегченных подложках или изоляционный материал и стяжку, уложенную непосредственно на землю, необходимо изолировать пароизоляцией.

В случае разъединенных стяжек или если стяжка не достаточно выровнена, нанесите тонкий слой для создания поверхности, подходящей для укладки покрытия.

Информацию по ремонту трещин в основании, укреплению стяжки, укладки быстросохнущих стяжек и выравниванию основания, вы найдете в каталогах, в которых описаны различные продукты компании MAPEI для подготовки основания, или свяжитесь с отделом технической поддержки MAPEI.

Акклиматизация

Перед укладкой напольного покрытия убедитесь, что укладываемый материал, клей и основание прошли акклиматизацию к окружающей среде при необходимой температуре.

Отделочный материал необходимо извлечь из упаковки за несколько часов до укладки. Листы необходимо развернуть, чтобы они адаптировались к окружающей температуре и чтобы разгладилась неровности, появившиеся от упаковки.

Нанесение продукта

Перед использованием тщательно перемешайте клей в ведре. Нанесите требуемое количество **Ultrabond Eco**

375 на основание при помощи подходящего зубчатого шпателя (в зависимости от основания используйте шпатель MAPEI № 1 или № 2), чтобы клей распределился равномерно.

Укладка напольного покрытия

В ходе укладки следуйте инструкциям и указаниям производителя напольного покрытия. Материал в виде листов или плитки, необходимо укладывать на клей **Ultrabond Eco 375**, соблюдая рекомендуемое время ожидания (10-20 минут при температуре +23°C), без превышения открытого времени (50 минут при +23°C).

Сразу после укладки напольного покрытия поверхность листов или плиток следует тщательно разгладить с помощью деревянного шпателя или валика в направлении от центра к краям, для того, чтобы клей идеально распределился, и удалить все пузырьки воздуха.

Если напольное покрытие очень тонкое, убедитесь, что в процессе разглаживания исчезли полосы клея, которые могут быть видны на поверхности. Покрытие будет готово к легким пешеходным нагрузкам спустя 3-4 часа (в зависимости от температуры воздуха и впитывающих свойств основания). Через 48 часов пол будет полностью готов к эксплуатации.

Очистка

Свежие следы **Ultrabond Eco 375**

легко удаляются с пола, покрытия, инструментов, рук и одежды с помощью воды. После высыхания их необходимо удалять с помощью спирта или **Pulicol 2000**.

РАСХОД

Расход зависит от ровности основания, основы напольного покрытия и типа используемого шпателя.

Шпатель A1: 0,25 кг/м².

Шпатель A2: 0,35 кг/м².

УПАКОВКА

Ultrabond Eco 375 доступен в ведрах по 16 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Консистенция:	Кремообразная паста
Цвет:	Светло-бежевый
Плотность (г/см³):	1,22
pH:	8,5
Твердый сухой остаток (%):	74
Вязкость по Брукфильду (мПа·с):	60,000 (ротор 6 – 5 об/мин)
Классификация опасности согласно Директивы ЕС 1999/45:	Не опасен. Перед использованием ознакомьтесь с параграфом «Инструкция по технике безопасности при приготовлении и применении», информацией на упаковке и паспорте безопасности.

ПРИКЛАДНЫЕ ДАННЫЕ (при +23°C и относительной влажности 50%)

Температура нанесения:	от +15°C до +35°C
Время выдержки перед укладкой:	10-20 минут
Открытое время:	50 минут
Легкие пешие нагрузки:	Через 3-4 часа
Готовность к эксплуатации:	Через approx. 48 часов

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Влагостойкость:	хорошая
Устойчивость к старению:	отличная
Устойчивость к растворителям и маслам:	хорошая
Устойчивость к температурам:	отличная
Устойчивость к нагрузкам от инвалидных колясок:	подходит
Совместимость с системой «теплый пол»:	подходит
Гибкость:	отличная
Сопротивление отслаиванию под углом 90° в соответствии с EN 1372 (Н/мм²):	
– гомогенные ПВХ-покрытия:	>1,5
– гетерогенные ПВХ:	>1,5

Ultrabond Eco 375



ХРАНЕНИЕ

Ultrabond Eco 375 сохраняет свои свойства, как минимум, 12 месяцев при нормальных условиях окружающей среды в оригинальной, запечатанной упаковке. Необходимо защищать **Ultrabond Eco 375** от воздействия низких температур.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ И ПРИМЕНЕНИИ

Ultrabond Eco 375 не считается опасным, согласно современным нормам и указаниям, относящимся к классификации материалов. Однако мы рекомендуем использовать защитные перчатки и очки и принимать обычные меры предосторожности при обращении с химическими продуктами. Более подробную информацию по безопасному использованию продукта, можете найти в Паспорте Безопасности Материала.

ПРОДУКТ ДЛЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают весь наш опыт работы с данным продуктом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению в ходе практического применения. Поэтому, прежде чем использовать продукт для определенной цели, следует проверить, подходит ли он для данного типа использования, беря на себя всю полноту ответственности за последствия, связанные с применением этого продукта.

Текущая версия Технического описания продукта доступна на сайте www.mapei.com

Вся необходимая справочная информация по продукту доступна по запросу, а также на сайте www.mapei.com



ЗАО «МАПЕИ». Коммерческий департамент: 115114 Москва, Дербеневская наб., д. 7, корп 4, этаж 3
Тел: +7 (495) 258-5520, факс: +7 (495) 258-5521. E-mail: info@mapei.ru www.mapei.ru