MAPEI

Mapeguard WP Adhesive

Двухкомпонентный, быстросохнущий, эластичный цементный клей для приклеивания и герметизации нахлеста между Mapeguard WP 200, швов между соседними листами Mapeguard UM 35 с Mapeband Easy и приклеивания специальных изделий

GEV EMICODE EC 1 PLUS ОЧЕНЬ НИЗКАЯ ЭМИССИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Приклеивание и герметизация нахлеста между **Mapeguard WP 200**.
- Приклеивание и герметизация ленты **Mapeguard ST**, уложенной поверх **Mapeguard WP 200**.
- Приклеивание и герметизация элементов **Mapeguard IC**, **Mapeguard EC**, **Mapeguard PC**.
- Приклеивание **Mapeband Easy** для герметизации швов между соседними листами **Mapeguard UM 35**.
- Приклеивание **Mapeband Easy**, используемого вместе с **Mapeguard UM 35**, для гидроизоляции углов и краев.
- Приклеивание **Drain Vertical/Drain Lateral** на **Mapeguard UM 35**.
- **Mapeguard WP Adhesive** применяется для полов и стен.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Mapeguard WP Adhesive – это двухкомпонентный раствор на основе цементных вяжущих с отборными мелкозернистыми заполнителями, специальными добавками и синтетическими полимерами в водной дисперсии, разработанный в научно-исследовательских лабораториях MAPEI.
При смешивании двух компонентов образуется смесь с пластичной консистенцией, которая может наноситься кистью, валиком или путем распыления.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

- Используйте **Mapeguard WP Adhesive** при температуре воздуха выше +5°C.
- Не добавляйте в **Mapeguard WP Adhesive** цемент или заполнители.
- Защищайте от воздействия воды в течение 24 часов после нанесения (при +23°C).
- В жаркую погоду оберегайте материал (жидкость и порошок) от попадания прямых солнечных лучей.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка основания

Mapeguard WP должен наноситься на чистую поверхность **Mapeguard WP 200, Mapeguard ST, Mapeguard IC**, **Mapeguard EC**, **Mapeguard PC**, **Mapeband Easy** или **Mapeguard UM 35**.

Приготовление смеси

Влейте компонент B (жидкость) в подходящую чистую емкость. Затем медленно добавьте компонент A (порошок), перемешивая механическим миксером. Соотношение смешивания: комп. A : комп. B = 1:0,9. Тщательно перемешайте смесь в течение нескольких минут, после чего удалите комки, налипшие на стенки и дно емкости. Продолжайте перемешивать до получения полностью однородной консистенции. Рекомендуется использовать низкоскоростной механический миксер, чтобы в смесь не попало слишком много воздуха. Избегайте перемешивания вручную.
В случае использования для **Mapeguard WP 200** и

Mapeguard WP Adhesive

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (типичные значения)

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА		
	компонент A	**компонент B**
Консистенция:	порошок	жидкость
Цвет:	светло-коричневый	белый
Насыпная плотность (г/см³):	1,3	-
Плотность (г/см³):	-	1,04
Содержание сухих твердых веществ (%):	100	54
ПРИКЛАДНЫЕ ДАННЫЕ (при +23°C и отн. вл. 50%)		
Цвет смеси:	коричневый	
Соотношение смешивания:	компонент A : компонент B = 1 : 0,9	
Консистенция смеси:	текучая	
Плотность смеси (кг/м³):	1350	
Температура нанесения:	от +5°C до +35°C	
Жизнеспособность смеси:	прибл. 45 минут	

соответствующих специальных изделий, чтобы повысить удобоукладываемость и наносить смесь кистью или валиком, добавьте воду в количестве до 5% от веса латекса.

Нанесение смеси

Mapeguard WP Adhesive наносится кистью, валиком или шпателем (№3).
После нанесения клея внахлест между **Mapeguard WP 200**, стыки между соседними листами **Mapeguard UM 35** с **Mapeband Easy** и нахлест со специальными изделиями (**Mapeguard ST, Mapeguard IC, Mapeguard EC** или **Mapeguard PC, Drain Vertical/ Drain Lateral**) должны быть проклеены как можно скорее путем полного втапливания в клей (избегайте образования воздушных карманов). Рекомендуется укладывать уплотнительную ленту с силой, прижимая ее гладкой стороной зубчатого шпателя, чтобы не повредить гидроизоляционные материалы. В качестве альтернативы можно использовать подходящий прижимной валик. Время высыхания и укладки сокращается при высоких температурах и увеличивается при низких. Температура воздуха в процессе укладки, вплоть до окончательного отверждения, не должна быть ниже +5°C.
При укладке плитки LVT используйте **Mapeguard WP Adhesive** для приклеивания **Mapeguard WP 200** к основанию. См. техническую карту **Shower System 4 LVT**[1].

Очистка

Очистите инструменты и емкости от свежих следов **Mapeguard WP Adhesive** с помощью большого количества воды. После высыхания очистка может быть произведена только механически.

РАСХОД

Mapeguard WP System:
- нахлест **Mapeguard WP 200** (нахлест 5 см между листами): расход **Mapeguard WP Adhesive** прибл. 100 г/мп;
- приклеивание **Mapeguard ST** на **Mapeguard WP 200**: расход **Mapeguard WP Adhesive** прибл. 250 г/мп.

Mapeguard UM 35:
- приклеивание **Mapeband Easy** на **Mapeguard UM 35**: расход **Mapeguard WP Adhesive** прибл. 400 г/мп.

УПАКОВКА
Комплект 6,65 кг (мешок 3,5 кг + канистра 3,15 кг).

ХРАНЕНИЕ
Компонент А **Mapeguard WP Adhesive** может храниться в течение 24 месяцев в оригинальной упаковке в сухом месте.
Компонент В **Mapeguard WP Adhesive** может храниться в течение 24 месяцев.
Храните **Mapeguard WP Adhesive** в сухом месте при температуре не ниже +5°C.
Компонент А **Mapeguard WP Adhesive** соответствует требованиям Приложения XVII к Регламенту (ЕС) № 1907/2006 (REACH), п. 47.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ И ПРИМЕНЕНИИ
Компонент А **Mapeguard WP Adhesive** не считается опасным согласно современным нормам классификации смесей. Он содержит специальные гидравлические вяжущие, которые при контакте с потом или другими биологическими жидкостями могут вызвать слегка раздражающую щелочную реакцию.
Компонент В **Mapeguard WP Adhesive** не считается опасным согласно современным нормам классификации смесей. В процессе использования носите защитные перчатки и очки и принимайте обычные меры предосторожности для химических продуктов.
За более подробной информацией обратитесь к последней версии паспорта безопасности материала.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают весь наш опыт работы с данным материалом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению в ходе практического применения. Поэтому, прежде чем использовать материал для определенной цели, следует проверить, подходит ли он для данного типа использования, беря на себя всю полноту ответственности за последствия, связанные с применением этого материала.

Пожалуйста, обратитесь к последней версии технической карты материала на нашем сайте www.mapei.com.

НАДЛЕЖАЩЕЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
Текст настоящей технической карты может быть скопирован в другие проектные документы, но итоговый документ не должен дополнять или изменять требования технической карты, актуальной на момент использования продукции MAPEI.
Актуальная техническая карта доступна на сайте компании www.mapei.com.
ЛЮБОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМУЛИРОВОК ИЛИ ТРЕБОВАНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ ИЛИ ПРОИСТЕКАЮЩИХ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ КАРТЫ, ИСКЛЮЧАЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ MAPEI.

GEV EMICODE EC 1 PLUS ОЧЕНЬ НИЗКАЯ ЭМИССИЯ

Этот значок указывает на материалы MAPEI с очень низким уровнем эмиссии летучих органических соединений (ЛОС), что сертифицировано GEV – международной организацией по контролю уровня выбросов от продукции для напольных покрытий.

Вся необходимая справочная информация по материалу доступна по запросу, а также на сайте www.mapei.com



Mapeguard WP Adhesive

Любое воспроизведение текстов, фотографий и иллюстраций, содержащихся в настоящей карте, запрещено и преследуется по закону.

10-12-2019 (RUS)

MAPEI®

МЫ СТРОИМ БУДУЩЕЕ